

1.	Мазилки от цемент-вар, вар-цемент	Изчиства се от мръсотия и прах. Да се има предвид новите мазилки да бъдат сухи (около 3 седмици от поставянето и). Да се има предвид при старите замаски подновените зони да бъдат също сухи. Върху замаски довършени или тези с неравности, в зависимост от положението се препоръчва прилагане на тинч за да позволи получаване на еднакво покриване чрез маламашка	Един слой FASSADEN GRUND оцветен в подобен тон със замаската
2.	Термоизолирани системи за фасада	Изчиства се от прах или мизерия. Ако повърхността представя нередности тези ще се отстранят, чрез ошлифоване на повърхността	Един слой от FASSADEN GRUND, оцветен в подобен тон със замаската
3.	Плочи от гипсокартон	Изчиства се от мизерия и прах	Един слой от FASSADEN GRUND, оцветен в подобен тон със замаската
4.	Боядисвания по разпръскване съществуващи устойчиви при износване и триене	Прави се предварително една проба за придържане с FASSADEN GRUND. Ако е необходимо се ошлифова повърхността. Изчиства се от прах и мизерия. Ако повърхността е гросиер довършена или дрезгава в зависимост от положението се препоръчва прилагане на една маса минерална добавка подобрена със синтетични добавки за да позволи получаване на еднакви покривания, чрез маламашка	Един слой от FASSADEN GRUND, оцветен в подобен тон със замаската

5. Начин за прилагане.

- Прилага се неразреден, еднакъв, с ролка или четка;

- Няма да се прилага върху много чупливи повърхности (пр. Съществуващо боядисване от хума, варова мазилка, варова замаска);
- да не се прилага на един по-малък интервал от 2 часа от спирането на дъжда (в условията за температура, които да позволява изсъхването на повърхността)
- няма да се работи в условия от: много високи температури под директно влияние на слънчеви лъчи, силен вятър, мъгла, повишена влажност от над 80% и опасност от дъжд и замръзване;
- да не се прилага в по-малък интервал от 2 часа от спирането на дъжда (в температурни условия, които да позволяват изсъхване на повърхността);
- в условията на високи и много високи температури е задължително прилагането на боята да се прави по страната на фасадата, която не се намира изложена директно на слънчевите лъчи;
- минималната температура: +5⁰C за основна повърхност и околна среда, както при прилагане, така и по време на процеса за изсушаване/втвърдяване;
- изчистване на инструментите за работа се прави с вода или вода с перилен препарат веднага след употреба.

6. Специфично средно потребление

Около 0,200 – 0,350кг/м², в зависимост от опората и желаната структура. Точната стойност на средното специфично потребление ще се определя в следствие на извършена проба на мястото.

7. Време за изсъхване

При 20⁰C и 65% относителна влажност на въздуха;

FASSADEN GRUND:12 часа;

При ниски температури и/или по-големи влажности има нужда от по-дълго време за изсъхване. Грундът трябва да бъде защитен от дъжд най-много 24 часа от поставянето и (в зависимост от температура).

8. Опаковане

Опаковки от пластмасов материал, запечатани, етикетирани съобразно, с нетно тегло от 25кг.

9. Складиране: На сухо място при температури съдържани между + 5⁰ и +30⁰

10. Срокът за годност е 24 месеца от дата на производство, при условия на спазване предвижданията за опаковане и складиране.

11. Отстраняване на отпадъците

Продуктът трябва да се отстрани съобразно законните предвиждания с оглед начина за отстраняване на отпадъците. Остатъците от боя се отстраняват само в сухо състояние, като са нетоксични отпадъци, които се третират съобразно със законодателството.

12. COV готов за употреба

COV лимит UE g/l:catA/c: 40(2010)

COV Продукт, макс g/l: 30 продукт в състояние готово за употреба