

	ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ № 212			
	Търговско наименование	Danke! Метален Грунд		
	Валидно от 14.02.2012 г.			
	Издание 0	Ревизия	1	

## 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

**1.1. Danke! Метален Грунд** е грунд на основа на алкидни смоли, органични разтворители, ускоряващи изсъхването агенти и добавки, използван за защита на метални повърхности. Предназначен за покриване на нови повърхности, както и за поправка на вече боядисани повърхности.

**1.2. Основни характерни елементи:** добра покривна способност, добро сцепление, бързо съхнене, добра якост, устойчивост на атмосферни влияния, удари, надраскване и шокове и т.н.

**1.3. Цветови тонове:** червен оксид.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Вид на продукта:	вискозна, хомогенна течност
Плътност, гр./см. <sup>3</sup>	1.33 ± 0,02
Съдържание на нелетливо вещество, %	76 ± 2
Вискозитет, като време на изтичане (фуния DIN Ф4 мм., 20 °С)	80 - 100

## 3. СЪВМЕСТИМОСТ.

Не се препоръчва смесването на боята **Danke! Метален Грунд** с други филмообразуващи продукти.

## 4. ДЕТАЙЛИ ПО НАНАСЯНЕТО.

След подходяща подготовка на основата, чрез пясъчноструйна обработка, механично почистване, премахване на мазни петна, почистване от прах, продуктът **Danke! Метален Грунд** се нанася с четка или пръскане на един слой при закрити помещения и на 2 слоя при открити помещения.

### Детайли по нанасянето.

1.	Начин на нанасяне	-	- с четка - въздушно или безвъздушно пръскане - с ролка
2.	Разреден / Разреждане DEUTEK разредител	%	- с четка – неразреден - безвъздушно пръскане - неразреден
3.	Налягане при нанасяне и големина на дюзата, мм	бар	- пръскане под високо налягане = 3-4 бара; дюза=1,5-2 мм. - безвъздушно пръскане = 160 бара; дюза= 0,38-0.45 мм.
5.	Интервал на покритие - минимален - максимален	часа	8 -
6.	Специфичен разход	мл./м. <sup>2</sup>	100 (за определяне на точна стойност се препоръчва проба на място)

След използване, работните инструменти се измиват с DEUTEK разредител.

Продуктът се съхранява при температури между +5 и +30°C.

Минимална температура при нанасяне е + 5 °С за основната повърхност и околната среда при полагане и по време на съхнене.

## 5. ОПАКОВКА.

Продуктът **Danke! Метален Грунд** се опакова в съдове с вместимост от 0,75л., 2,5 л. и 20л..

**6. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА:** **Антикорозионен грунд**, който съдържа запалими и летливи елементи. При употреба и съхранение трябва да се вземат подходящите мерки по безопасност на труда, характерни за филмообразуващи продукти на основа на разтворители. Забранява се контакта с кожата; след употреба ръцете се измиват с вода и сапун. При работа в закрити помещения се забранява нанасянето на продукта в близост до източници на открит огън или електрически искри. Пушенето в близост до съдовете, съдържащи продукта е забранено. Освен това се забранява изливането на продукта в канализационните мрежи.

**7. СРОКЪТ НА ГОДНОСТ** е 3 години от датата на производство, при спазване на предвидените условия за опаковане и съхранение.

#### **8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ**

Проукът трябва да се отстрани, в съответствие със законовите разпоредби, касаещи начина на отстраняване на отпадъците.

Остатъците от боя се отстраняват само в сухо състояние, тъй като са нетоксичен отпадък, който се третира съгласно нормативната уредба.

#### **9. COV готов за употреба**

COV лимит ЕС UE гр./л.:катA/i: 500 (2010)

COV Продукт, макс гр./л.: 495 продукт готов за употреба