

	ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ № 159			
	Търговско Наименование	DANKE EXTERIOR Гланциран емайл за външно приложение		
	Валидно от 18.03.2013 г.			
	Издание 0	Ревизия 5		

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

1.1. DANKE EXTERIOR е гланцирана боя на основа на алкидна смола, пигменти, органични разтворители, ускоряващи изсъхването агенти, добавки и е предназначена за покриване и защита на метални и дървени повърхности, неутрална зидария, като им придава приятен вид. Използва се за покриване на нови повърхности, но и за препокриване на вече боядисани повърхности.

1.2. Основни характерни елементи: добра покривна способност, добро сцепление и здравина, добра устойчивост на механични натоварвания; устойчивост на лоши атмосферни влияния, с агенти срещу ръжда

1.3. Цветови тонове: : бял, бежов, черен, светлосив, шоколадово-кафяв, светлозелен, тъмнозелен, оксидно червен, светлокафяв, тъмночервен, тъмносин, горчилено жълт, сиво металик, охра, кремав, бледорозов, червеникаво-кафяв, вишнев, небесносин, наситеночервен, кафяв и сиво-светлозелен.

2. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Вид на продукта:	вискозна, хомогенна течност
Плътност, гр./см. ³	1.00 – 1.25 (± 0,02, в зависимост от вида на цвета)
Съдържание на нелетливо вещество,%	45 - 62 (± 2, в зависимост от вида на цвета)
Вискозитет, като време на изтичане (фуния DIN Ф4 мм., 20 °С)	180 - 270

3. СЪВМЕСТИМОСТ.

Не се препоръчва смесването на боята DANKE EXTERIOR с други филмообразуващи продукти.

4. ДЕТАЙЛИ ПО НАНАСЯНЕТО.

След подходяща подготовка на основата, чрез пясъчноструйна обработка, механично почистване, премахване на мазни петна, почистване от прах, боята DANKE EXTERIOR се нанася с четка или пръскане по следните варианти, които се отнасят за:

А. Нови базови дървени повърхности на закрито

1. Евентуално китосване, шпакловане с кит
2. Първи слой Гланцирана Боя DANKE EXTERIOR неразредена
3. Втори слой Гланцирана Боя DANKE EXTERIOR неразредена

В. Нови базови дървени повърхности на открито

1. Импрегниране с OSKAR ГРУНД ЗА ДЪРВО
2. Евентуално китосване, шпакловане с кит
3. Първи слой Гланцирана Боя DANKE EXTERIOR неразредена
4. Втори слой Гланцирана Боя DANKE EXTERIOR неразредена.

С. Реставриращо боядисване върху устойчиви, стари боядисани повърхности

1. Първи слой Гланцирана Боя DANKE EXTERIOR неразредена
2. Втори слой Гланцирана Боя DANKE EXTERIOR неразредена .

Д. Основни повърхности от негрундиран метал на закрито

1. Грундиране с DANKE МЕТАЛЕН ГРУНД за метал – 1 слой .
2. Първи слой Гланцирана Боя DANKE EXTERIOR неразредена
3. Втори слой Гланцирана Боя DANKE EXTERIOR неразредена.

Е. Основни повърхности от негрундиран метал на открито

1. Грундиране с DANKE МЕТАЛЕН ГРУНД за метал - 2 слоя .
2. Първи слой Гланцирана Боя DANKE EXTERIOR неразредена
3. Втори слой Гланцирана Боя DANKE EXTERIOR неразредена.

Детайли по нанасянето.

1.	Начин на нанасяне	-	- с четка - въздушно или безвъздушно пръскане - с ролка
2.	Разреден / Разреждане DEUTEK разредител	%	- с четка – неразреден - безвъздушно пръскане - неразреден
3.	Налягане при нанасяне и големина на дюзата, мм	бар	- пръскане под високо налягане=3,5бара; дюза=1,5мм. - безвъздушно пръскане= 160бара; дюза= 0,279 мм.
4.	Интервал на повторно покритие - минимален - максимален	часа	12 -
5.	Интервал на шлайфане - минимален - максимален	часа	24 -
6.	Специфичен разход	мл./м. ²	80 – 100 (за определяне на точна стойност се препоръчва проба на място)

След използване работните инструменти се измиват с DEUTEK разредител.

Продуктът се съхранява при температури между + 5 и + 30⁰С.

Препоръчва се минималната температура на основната повърхност и въздуха по време на нанасянето, но и на съхненето да е най-малко + 5 ⁰С.

5. ОПАКОВКА.

Продуктът гланцирана боя DANKE EXTERIOR се опакова в съдове с вместимост от 0,75 л.; 2,5 л.; 4 л. и 20 л..

6. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА:

Гланцирана боя DANKE EXTERIOR съдържа запалими и летливи елементи. При нейната употреба и съхранение трябва да се вземат подходящите мерки по безопасност на труда, засягащи филмообразуващите продукти на основа на разтворители (солвенти).

Забранява се контакта с кожата; след използване ръцете се измиват с вода и сапун. При работа в закрити помещения се забранява нанасянето на продукта в близост до източници на открит огън или електрически искри. Пушенето в близост до съдовете, съдържащи продукта е забранено. Освен това се забранява изливането на продукта в канализационните мрежи.

7. СРОКЪТ НА ГОДНОСТ е 3 години от датата на производството, при спазване изискванията за опаковане и съхранение.

8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Продуктът трябва да се отстрани, в съответствие със законовите разпоредби, свързани с начина на отстраняване на отпадъците.

Остатъците от боя се отстраняват само в сухо състояние тъй като са нетоксичен отпадък, който се третира съгласно нормативната уредба.

9. COV готов за употреба

COV лимит UE гр./л.:катА/d: 300(2010)

COV Продукт, макс гр./л.: 295 продукт готов за употреба