

	ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 220			
	Коммерческое название	OSKAR SUPERWEISS - CREMA 1 STRAT Крем-краска для интерьеров с коллагеном		
	Код			
	Действует, начиная с 01.07.2011			
	Издание 0	Ревизия 2		

1. Общие положения и сфера применения

1.1. OSKAR SUPERWEISS-CREMA 1 STRAT белая дисперсионная краска на основе коллагена, используемая для покраски интерьеров, стойкая к мытью; представляется как полувязкое однородное жидкость белого цвета, которую можно пигментировать по запросу с пигментами Deutek.

1.2. OSKAR SUPERWEISS-CREMA 1 STRAT представляет безопасность при эксплуатации: легко используется, используется при покраски всех основных минеральных поверхностей: обычная известковая-цементная штукатурка, цементная-известковая штукатурка, гипсовая штукатурка в т.ч. кладка из обычных кирпичей, из автоклавного пенобетона, асбоцемент, гипсовые листы, гипсокартонные листы, старая стойкая окраска.

1.3. Основные элементы характеристики: особенная адгезия к основе, высокая способность покрытия, высыхает без какой-то либо добавки и без пятен. Пленка OSKAR SUPERWEISS-CREMA 1 STRAT непрерывная, равномерная, матовая, очень хорошо заполняет поры, проницаемая для водяного пара.

2. Технические характеристики.

Вид продукта:	однородная вязкая жидкость
Густота, г/см ³	1.60 ± 0,05
Содержание неиспаряющегося вещества, %	66 ± 2
pH:	8.5 – 9.5
Вязкость Brookfield ротор 14, скорость 8	3.4 – 4.0

3. Совместимость.

Не рекомендуется размешивание краски OSKAR SUPERWEISS-CREMA 1 STRAT с прочими пленкообразующими продуктами за исключения пигментов окрашивания и нюансировки Deutek.

4. Инструкция по применению.

Основные поверхности: все поверхности должны быть сухими и чистыми. Перед нанесением обязательно нужно закончить предварительные подготовительные работы. Перед использованием, содержимое емкости тщательно перемешать.

Детали по применению

№	Основная поверхность (подложка)	Подготовка поверхности	Грунтовка поверхности	Нанесение краски
1.	Штукатурка известково-цементная, цементно-известковая	Очищается от грязи и пыли. Новая штукатурка должна быть сухой (примерно 4 недели после нанесения). Отремонтированные зоны старой штукатурки должны также быть сухими.	- грунтовка с OSKAR AMORSA PERETE	1 слой неразбавленный
2.	Старые минеральные и очень впитывающие штукатурки	Очищается от грязи и пыли.	- грунтуется до насыщенности в двух слоях с грунтовкой OSKAR AMORSA PERETE в процессе влажный по влажному	1 слой неразбавленный
3.	Гипсовая штукатурка или на основе гипса	Очищается от грязи и пыли, а возможные поврежденные зоны ремонтируются тем же материалом, с которым осуществилась перетирка.	- грунтовка с OSKAR AMORSA PERETE	1 слой неразбавленный
4.	Гипсокартонные листы	Очищается от грязи и пыли.	- грунтовка с OSKAR AMORSA PERETE	1 слой неразбавленный
5.	Существующая глиняная штукатурка	Предварительно полностью устраняется путем смывания либо шабрения, а поврежденные зоны ремонтируются гипсом либо материалами из гипса	- грунтовка с OSKAR AMORSA PERETE	1 слой неразбавленный
	Существующая	Предварительно полностью		1 слой неразбавленный

6.	известковая штукатурка	устраняется путем смывания либо шабрения, а поврежденные зоны ремонтируются гипсом либо материалами из гипса	- грунтовка с OSKAR AMORSA PERETE	
7.	Существующая окраска из дисперсии	Очищается от грязи и пыли, а возможные поврежденные зоны заделываются гипсом либо материалами из гипса.	-	1 слой неразбавленный
8.	Бетон	Очищается от грязи и пыли, обезжиривается масла опалубки	- грунтовка с OSKAR AMORSA PERETE	1 слой неразбавленный

Примечание:

- Краску OSKAR SUPERWEISS-CREMA 1 STRAT можно наносить, эксклюзивно в белом оттенке, на основах из извести и цемента, шпаклевки, гипсокартона и существующих стойких дисперсионных окрасок, после подготовки поверхности в соответствии с таблицей **Инструкция по применению** и по технике использующей пигментированную грунтовку PUTZGRUND WEISS следующим образом:
 - нанесение 1 слоя PUTZGRUND WEISS ;
 - нанесение 1 слоя OSKAR SUPERWEISS-CREMA 1 STRAT
- грунт (OSKAR AMORSA PERETE) наносится в неразбавленном виде либо в разбавленном виде с водой до макс. 1:4, в зависимости от характера абсорбции поверхностного слоя основы, основное правило, чтобы после высыхания не образовалось пленка (блестящий слой); тестировать на мелких поверхностях; после грунтовки поверхность должно быть стойкой к задирам; если данная характеристика не получена то следует нанести еще один слой;
- на поверхностях с чрезмерными контрастами наносится следующим образом: первый слой разбавлен с макс. 10 % воды, высыхает приблизительно 2 часа, после чего наносится второй слой неразбавленный.
- если после нанесения первого слоя краски будут производиться ремонтные работы, отремонтированные места будут хорошо отшлифованы, нанесена грунтовка OSKAR AMORSA PERETE, и будут окрашены по отдельности тем же инструментом, которым будет нанесена окраска по остальной поверхности, после чего в завершении будет нанесен слой краски по всей поверхности;
- материал наносится кистью либо валиком, либо путем пульверизатора air-less. В случае использования пульверизатора air-less рекомендуется насадка 0,026 – 0,031 дюймов или 0,66 – 0,79мм, давление 160 – 180 бар и угол пульверизации 40° – 80°.
- для предотвращения появления наплывов и наложений следует наносить каждый слой краски по стыкам в один прием «влажный по влажному» (без перерыва);
- не рекомендуется наносить краску повторно на отдельные участки уже окрашенной поверхности с целью ремонта и исправления ошибок, поскольку эти участки будут отличаться от общего внешнего вида всей отделанной поверхности;
- минимальная температура: +5°C окрашиваемой поверхности и окружающей среды как во время нанесений краски, так и в процессе сушки/отвердения;
- очистка инструментов производится водой или водой с мылом сразу после использования.

5. Средний удельный расход:

- гладкая поверхность – приблизительно 100 мл/м².
- среднезернистая штукатурка - приблизительно 125 мл/м².
- крупнозернистая штукатурка - приблизительно 140 мл/м².

Значение расхода получено при нанесении краски кистью или валиком.

Точное значение удельного расхода будет определен вследствие тестирования по месту работы.

Расход растёт, возможно, даже вдвое, при нанесении краски на грубых и/или поглощаемых поверхностях с помощью валика. А также при пульверизации значения расхода растут приблизительно на 40% по отношению к нанесению краски с помощью валика.

6. Время высыхания:

при 20°C и 65% относительной влажности воздуха;

- OSKAR AMORSA PERETE: 1-3 часа;
- PUTZGRUND WEISS: 1-3 часа;
- OSKAR SUPERWEISS-CREMA 1 STRAT: 2-4 часа.

При низких температурах и/или при более высокой влажности воздуха, для высыхания необходимо более длительное время.

7. Упаковка :

Продукт OSKAR SUPERWEISS-CREMA 1 STRAT упакован в герметически закрытые емкости из пластмассы, соответственно маркированные, под 5 л и 15 л.

8. Срок хранения:

24 месяца с момента изготовления, при соблюдении условий упаковки и хранения.

9. Хранение:

В сухом месте, при температуре от + 5°C до + 30°C.

10. Удаление отходов:

Продукт должен быть эвакуирован в соответствии с предписаниями законодательства касательно метода эвакуации отходов.

11. COV готовый к использованию

COV лимит ЕС UE г/л: категория A/a: 30(2010)

COV продукт, макс. г/л: 10 продукт готовый к использованию