

	ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 212		
	Коммерческое название	DANKE! GRUND METAL	
	Действует с 14.02.2012 г.		
	Издание 0	Ревизия 1	

1. Общие положения и сфера применения

1.1. DANKE! Grund metal грунт имеет как основу алкидную смолу, органические растворители, сиккативы, добавки и используемая для покраски металлических поверхностей. Используется для покрытия новых поверхностей, но и для повторного нанесения на окрашенные поверхности.

1.2. Основные характеристические элементы: характеризуется большой адгезией к основаниям и высокой покрывающей способностью, быстрым высыханием, хорошей прочностью, выносливостью к непогоде, стойкостью к повреждениям, к задиранию и ударам и т. д.

1.3. Оттенки цветов: кирпично-красный.

2. Технические характеристики.

Внешний вид продукта	полувязкая, однородная жидкость
Густота, г/см ³	1.33 ± 0,02
Сухой остаток неиспаряющегося вещества, %:	76 ± 2
Вязкость как текучесть (супра DIN Ф4 мм, 20 °С)	80 – 100

3. Совместимость

Не рекомендуется смешивать краску **DANKE! Grund metal** с другими пленкообразующими товарами.

4. Детали по применению

После соответствующей подготовки поверхности путем пескоструйной очистки, механической очистки, обезжириванием, очистка от пыли **DANKE! Grund metal** наносится кистью или пульверизатором в одно слое в внутренние отделки и 2 слоя в внешние отделки:

Детали по применению

1.	Метод применения	-	- наносится кистью - валиком - пульверизатором air-less
2.	Разбавленный /Растворимость DEUTEK растворитель	%	- наносится кистью – неразбавленный - пульверизатором – 10 % разбавленный - пульверизатором air-less – 5 % разбавленный
3.	Давление и размер насадки, мм	бар	- пульверизация при высоком давлении = 3-4 бар; насадка = 1,5-2 мм - пульверизатором air-less = 160 бар; насадка= 0,38 – 0,45 мм
4.	Интервал повторного нанесения - минимум - максимум	часы	8 -
5.	Удельный расход	мл/м ²	100 (точное значение удельного расхода краски определяется на основе пробного покрытия конкретной поверхности.)

Очистка инструментов производится с растворителем DEUTEK.

Товар хранится в сухом месте при температуре от +5°С до +30°С.

Рекомендуется минимальная температура: +5°С окрашиваемой поверхности и окружающей среды как во время нанесения краски, так и в процессе сушки/отверждения.

5. Упаковка

DANKE! Grund metal упаковывается в емкости с чистым весом (нетто) в 0,75 л; 2,5 л и 20 л.

6. Меры по охране труда: Антикоррозионный грунт содержит огнеопасные и испаряющиеся элементы. При использовании и хранении необходимо предпринять все соответствующие меры по охране труда касательно пленкообразующего продукта на основе растворителей.

Запрещается контакт с кожей; после использования руки умываются мылом и водой. При работе в закрытых помещениях запрещается нанесение продукта вблизи открытого огня либо электрических искр. Запрещено курение вблизи емкостей с продуктом. А также запрещено разливать продукт в канализационный канал

7. Срок хранения составляет 3 года от даты изготовления при соблюдении инструкции об упаковке и хранении.

8. Удаление отходов

Продукция должна быть утилизирована в соответствии с правовыми нормами использования отходов. Остатки краски удаляется только сухой, поскольку, в соответствии с положениями законодательства, в сухом виде она представляет собой нетоксичные отходы.

9. COV готового продукта

- COV лимит UE г/л: cat A/i: 500(2010)
- COV продукта макс. г/л: 495 продукт в готовом виде для использования