

		ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 130		
		Коммерческое название	SPIRIT OF COLOR EXTERIOR Акриловая фасадная краска в базах	
Действует, начиная с		01.02.2010		
Издание 1		Ревизия	2	

1. Общие положения и сфера применения

- база для окраски на дисперсионной основе используемая для покраски интерьеров;
- вид: однородная, полувязкая;
- применяется для покраски всех поверхностей на минеральной основе: обычной штукатурки, кирпичной кладки, гипсокартона, бетона, а также применяется для ремонта старой стойкой окрашенной поверхности;
- краске можно придавать цвет путем компьютерной подборки колера при использовании колеровочного оборудования с применением рецептов и пигментов от DEUTEK SA;
- поставляется в следующих базах:
 - база Р (белая);
 - база TR (прозрачная);
 - база GL (желтая).

2. Главные характеристики:

- очень легко наносится, характеризуется большой адгезией с основанием и высокой покрывающей способностью;
- пленка получается сплошной, равномерной, матовой, очень хорошо заполняет поры и является высокопроницаемой для водяного пара.

3. Технические характеристики:

Внешний вид продукта:	полувязкая, однородная жидкость
Плотность	1,57 ± 0,05 – база Р 1,4 ± 0,05 – база TR 1,5 ± 0,05 – база GL
Сухой остаток	62 ± 2 – база Р 51 ± 2 – база TR 60 ± 2 – база GL
Внешний вид пленки	белая или в цвете, матовая

4. Инструкция по применению.

Основные поверхности: все поверхности должны быть сухими и чистыми. Перед нанесением обязательно нужно закончить предварительные подготовительные работы (навесы, карнизы, гидроизоляция, водостоки, временные отводы воды, защитные пороги, чердачные перекрытия, кофры для электрических и газовых установок, тротуары). Перед использованием, содержимое емкости тщательно перемешать.

№	Основная поверхность (основа)	Подготовка поверхности	Грунтовка поверхности	Слой 1	Слой 2
1.	Цементно-известковая штукатурка, кирпичная кладка, гипсокартон	Очищается от грязи и пыли. Новая штукатурка должна быть сухой (примерно 4 недели от окончания работ). В случае старых штукатурок отремонтированные участки также должны быть высушенными	- грунтовка с OSKAR AMORSA PERETE	Растворимость макс. 5% воды	неразбавленный
2.	Старые минеральные штукатурки впитывающие и/или нестойкие основы	Очищается от грязи и пыли.	- грунтуется до насыщенности в двух слоях с грунтовкой OSKAR AMORSA PERETE в процессе влажный по влажному	Растворимость макс. 5% воды	неразбавленный
	Гипсовая	Очищается от грязи и пыли, а возможные		Растворимость	неразбавленный

3.	штукатурка или штукатурка на основе гипса	поврежденные зоны ремонтируются тем же материалом, с которым осуществлялась перетирка.	- грунтовка с OSKAR AMORSA PERETE	макс. 5% воды	
4.	Гипсокартонные листы	Очищается от грязи и пыли.	- грунтовка с OSKAR AMORSA PERETE	Растворимость макс. 5% воды	неразбавленный
5.	Существующая глиняная штукатурка	Предварительно полностью устраняется путем смывания либо шабрения, а поврежденные зоны ремонтируются гипсом либо материалами из гипса	- грунтовка с OSKAR AMORSA PERETE	Растворимость макс. 5% воды	неразбавленный
6.	Существующая известковая штукатурка	Предварительно полностью устраняется путем смывания либо шабрения, а поврежденные зоны ремонтируются гипсом либо материалами из гипса	- грунтовка с OSKAR AMORSA PERETE	Растворимость макс. 5% воды	неразбавленный
7.	Существующая окраска из дисперсии	Очищается от грязи и пыли, а возможные поврежденные зоны заделываются гипсом либо материалами из гипса.	-	Растворимость макс. 5% воды	неразбавленный
8.	Бетон	Очищается от грязи и пыли, обезжиривается масла опалубки	- грунтовка с OSKAR AMORSA PERETE	Растворимость макс. 5% воды	неразбавленный

Примечание:

- наносится в неразбавленном виде либо в разбавленном виде с водой до макс. 1:4, в зависимости от характера впитываемости поверхностного слоя основы. Тестировать на мелких поверхностях. После грунтовки поверхность должно быть стойкой к царапинам; если данная характеристика не получена то следует нанести еще один слой; В случае поверхностей с большим контрастом либо с разными возможностями впитываемости (на той же поверхности скульптурного гипса либо строительного гипса, либо гипса размешанного с клеем) рекомендуется, как грунт использовать смесь 1 часть SPIRIT OF COLOR EXTERIOR, 1 часть грунта (OSKAR AMORSA PERETE) и 1 часть воды;

5. Способ применения:

- материал наносится кистью, валиком или пульверизатором air-less . В случае применения пульверизатора air-less рекомендуется форсунка от 0,026 до 0,031 дюйма или от 0,66 до 0,79 мм, давление 160-180 бар и угол распыления от 40°-80°;
- для предотвращения появления наплывов и наложений следует наносить каждый слой краски по стыкам в один прием «мокрый по мокрому» (без перерыва);
- если после нанесения первого слоя краски будут производиться ремонтные работы, отремонтированные места будут хорошо отшлифованы, нанесена грунтовка, и будут окрашены по отдельности тем же инструментом, которым будет нанесена окраска по остальной поверхности, после чего в завершении будет нанесен слой краски по всей поверхности;
- не рекомендуется нанесение изделия местами, с целью осуществления исправлений и поправок на уже отштукатуренном участке, поскольку соответствующие зоны будут выделяться на общем фоне отделки;
- минимальная температура: + 5⁰С для подложки и окружающей среды, как при нанесении, так и во время процесса высыхания/укрепления;
- очищайте рабочие инструменты водой или водой с моющим средством сразу же после их использования.

6. Средний удельный расход:

- ровная поверхность – приблизительно 100 мл/м².
- среднезернистая поверхность – приблизительно 125 мл/м².
- крупнозернистая поверхность – приблизительно 140 мл/м².

Значение расхода получено при нанесении краски кистью или валиком.

Точное значение удельного расхода будет определен вследствие тестирования по месту работы.

Расход растет, возможно, даже вдвое, при нанесении краски на грубых и/или поглощаемых поверхностях с помощью валика. А также при пульверизации значения расхода растут приблизительно на 40% по отношению к нанесению краски с помощью валика.

7. Время высыхания: при 20°С и 65% относительной влажности воздуха;

- AMORSA PERETE: 1-3 часа;
- SPIRIT OF COLOR EXTERIOR: 1-4 часа.

При низких температурах и/или при более высокой влажности воздуха, для высыхания необходимо более длительное время. Краску необходимо защитить от воды приблизительно 4-24 часа от нанесения (в зависимости от температуры).

8. Упаковка:

Герметически закрытые емкости из пластмассы из под 2,5л и 10л, соответственно маркированные.

9. Хранение: в сухом месте, при температуре от + 5° С до + 30° С.

10. Срок действия составляет 24 месяца с момента изготовления, при соблюдении условий упаковки и хранения.

11. УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ

Продукт должен быть эвакуирован в соответствии с предписаниями законодательства касательно метода эвакуации отходов. Отходы краски удаляются лишь в засохшем виде представляющие нетоксичные отходы, которые обрабатываются в соответствии с законодательством.

12. COV готовый к использованию

COV лимит ЕС г/л: категория A/c:40(2010)
COV продукт, макс г/л: 40 продукт в готовом состоянии к использованию