

		<b>ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 229</b>			
		Коммерческое название	<b>Лак piatra</b> Лак для камня		
Код					
Действует, начиная с 01.08.2012					
Издание 0	Ревизия	4			

### 1. Общие положения и сфера применения

- прозрачный лак, на основе алкидной смолы, использующийся для интерьеров и работ по наружной части;
- однородная жидкость;
- используется для лакировки фасадных поверхностей облицованных натуральным камнем и фальшивым кирпичом, стойкий к климатическим нагрузкам и колебаний температуры.

### 2. Основные элементы характеристики:

- хорошая адгезия к основе, эффективен при использовании, стойкий к климатическим нагрузкам, водонепроницаемый.

### 3. Техническая характеристика.

Вид продукта:	однородная жидкость без механической примеси
Густота	0,915 ± 0,02
Содержание неиспаряющегося вещества	60 ± 2
Время текучести (супра DIN Ф4мм, 20 °С)	80 – 120

### 4. Инструкция по применению.

Основа должна быть прочной, очищенной и сухой (влажность не более 4 %). До применения содержимое необходимо хорошо взболтать.

### 5. Метод применения.

- материал наносится с помощью кисти, валика и/или путем пульверизации в т.ч. air-less в 1-2 слоя в зависимости от пористости основы. В случае пульверизации рекомендуется насадка 0,279мм, давление 160 – 180 бар. В случае пульверизации высокого давления рекомендуется насадка 1.5мм, давление 3.5 бар;
- для поверхностей подвергающихся сильным климатическим нагрузкам рекомендуется нанести еще один слой лака;
- очистка инструментов после работы производится разбавителем для красок и алкидных лаков сразу же после завершения работы.

### 6. Средний удельный расход

- приблизительно 80 мл/м<sup>2</sup>.

Точное значение удельного расхода будет определен вследствие тестирования по месту работы.

### 7. Время высыхания:

при 20°C и 65% относительной влажности воздуха: 12 часов;  
При низких температурах и/или при более высокой влажности воздуха, для высыхания необходимо более длительное время.

### 8. Упаковка

Емкости из под 0.75л и 2.5л, герметически изолированы, соответственно маркированы.

### 9. Хранение:

В сухом месте, при температуре от + 5°C до + 30°C.

### 10. Меры по охране труда:

- продукт содержит огнеопасные и испаряющиеся элементы;
- при использовании и хранении необходимо предпринять все соответствующие меры по охране труда касательно пленкообразующего продукта на основе растворителей;
- запрещается контакт с кожей;
- после использования руки умываются мылом и водой;
- при работе в закрытых помещениях запрещается нанесение продукта вблизи открытого огня либо электрических искр;
- запрещено курение вблизи емкостей с продуктом. А также запрещено разливать продукт в канализационный канал.

### 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ – 3 года от даты изготовления, при условии соблюдения предписаний по упаковке и хранения.

## 12. УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ

Продукт должен быть эвакуирован в соответствии с предписаниями законодательства касательно метода эвакуации отходов. Отходы краски удаляются лишь в засохшем виде представляющие нетоксичные отходы, которые обрабатываются в соответствии с законодательством.

## 13. COV готовый к использованию

COV лимит ЕС г/л: категория A/e: 400(2010)

COV продукт, макс г/л: 400 продукт в готовом состоянии к использованию