

	ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 159		
	Коммерческое название	DANKE EMAIL EXTERIOR ЭМАЛЕВАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА	
	Действует с 18.03.2013 г.		
	Издание 0	Ревизия 5	

1. Общие положения и сфера применения

1.1. DANKE EXTERIOR глянцевая краска имея как основу алкидную смолу, пигменты, органические растворители, сиккативы, добавки и используемая для покраски металлических, деревянных поверхностей, нейтральных кладок, придавая им приятный вид. Используется для покрытия новых поверхностей, но и для повторного нанесения на окрашенные поверхности.

1.2. Основные характеристические элементы: характеризуется большой адгезией к основаниям и высокой покрывающей способностью, хорошая прочность, стойкость к механическим воздействиям; выносливость от непогоды со средствами против плесени.

1.3. Оттенки цветов: белый, бежевый, черный, светло-серый, коричнево-шоколадный, темно-зелёный, светло-зелёный, кирпично-красный, светло-коричневый, темно-красный, темно-синий, серебряный (металлический) цвет, горчичный цвет, охровый цвет, рыже-коричневый, вишневый, лососевый, кремовый, светло-красный, серо-салатный, голубой и коричневый цвет.

2. Технические характеристики.

Внешний вид продукта	полувязкая, однородная жидкость
Густота, г/см ³	1.00 – 1.25 (± 0,02, в зависимости от типа оттенка)
Сухой остаток неиспаряющегося вещества, %:	45 - 62 (± 2, в зависимости от типа оттенка)
Вязкость как текучесть (сура DIN Ф4 мм, 20 °С)	180 – 270

3. Совместимость

Не рекомендуется смешивать краску **DANKE EXTERIOR** с другими пленкообразующими товарами.

4. Детали по применению

После соответствующей подготовки поверхности путем пескоструйной очистки, механической очистки, обезжириванием, очистка от пыли краска **DANKE EXTERIOR** наносится кистью, валиком или пульверизатором в следующих системах, которые имеют назначение:

А. Основные новые деревянные поверхности, интерьер

1. Загрунтовать, зашпаклевать ножеобразным шпателем.
2. 1 слой глянцевой краски DANKE EXTERIOR неразбавленный.
3. 2 слой глянцевой краски DANKE EXTERIOR неразбавленный.

Б. Основные новые деревянные поверхности, внешние отделки

1. Импрегнирование с OSKAR GRUND LEMN
2. Загрунтовать, зашпаклевать ножеобразным шпателем.
3. 1 слой глянцевой краски DANKE EXTERIOR неразбавленный.
4. 2 слой глянцевой краски DANKE EXTERIOR неразбавленный.

В. Отделки по восстановлению на прочных старых красках

1. 1 слой глянцевой краски DANKE EXTERIOR неразбавленный.
2. 2 слой глянцевой краски DANKE EXTERIOR неразбавленный.

Г. Основные новые металлические негрунтовые поверхности, интерьер

1. Загрунтовать с DANKE GRUND METAL для металла – 1 слой.
2. 1 слой глянцевой краски DANKE EXTERIOR неразбавленный.
3. 2 слой глянцевой краски DANKE EXTERIOR неразбавленный.

Д. Основные новые металлические негрунтовые поверхности, внешние отделки

1. Загрунтовать с DANKE GRUND METAL для металла – 2 слоя.
2. 1 слой глянцевой краски DANKE EXTERIOR неразбавленный.
3. 2 слой глянцевой краски DANKE EXTERIOR неразбавленный.

Детали по применению

1.	Метод применения	-	- наносится кистью - валиком - пульверизатором air-less
2.	Разбавленный /Растворимость DEUTEK растворитель	%	- наносится кистью - неразбавленный. - пульверизатором air-less - неразбавленный.
3.	Давление и размер насадки, мм	бар	-пульверизация при высоком давлении = 3,5 бар; насадка =1,5 мм - пульверизатором air-less = 160 бар; насадка= 0,279 мм

4.	Интервал повторного нанесения - минимум - максимум	часы	12 -
5.	Интервал шлифовке - минимум - максимум	часы	24 -
6.	Удельный расход	мл/м ²	80 – 100 (точное значение удельного расхода краски определяется на основе пробного покрытия конкретной поверхности.)

Очистка инструментов производится с растворителем DEUTEK.

Товар хранится в сухом месте при температуре от +5°C до +30°C.

Рекомендуется минимальная температура: +5°C окрашиваемой поверхности и окружающей среды как во время нанесений краски, так и в процессе сушки/отверждения.

5. Упаковка

DANKE EXTERIOR упаковывается в герметических закрытых емкостей с чистым весом (нетто) в 0,75 л; 2,5 л; 4 л и 20 л.

6. Меры по охране труда:

Глянцевая краска DANKE EXTERIOR содержит огнеопасные и испаряющиеся элементы. При использовании и хранении необходимо предпринять все соответствующие меры по охране труда касательно продукта на основе растворителей.

Запрещается контакт с кожей; после использования руки умываются мылом и водой. При работе в закрытых помещениях запрещается нанесение продукта вблизи открытого огня либо электрических искр. Запрещено курение вблизи емкостей с продуктом. А также запрещено разливать продукт в канализационный канал

7. Срок хранения составляет 3 года от даты изготовления при соблюдении инструкции об упаковке и хранении.

8. Удаление отходов

Продукция должна быть утилизирована в соответствии с правовыми нормами использования отходов. Остатки краски удаляется только сухой, поскольку, в соответствии с положениями законодательства, в сухом виде она представляет собой нетоксичные отходы.

9. COV готового продукта

- COV лимит UE г/л: catA/d: 300(2010)
- COV продукта макс. г/л: 295 продукт в готовом виде для использования