


| | | | |
|---|----------------------------------|--|--|
|  | ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 131 | | |
| | Коммерческое название | SPIRIT OF COLOR AG + INTERIOR Акриловая краска для интерьеров в базах с добавлением алкоидного серебра | |
| Действует, начиная с | 01.02.2010 | | |
| Издание 1 | Ревизия | 2 | |

1. Общие положения и сфера применения

- база для окраски на дисперсионной основе используемая для покраски интерьеров;
- вид: однородная, полувязкая;
- применяется для покраски всех поверхностей на минеральной основе: обычной штукатурки, кирпичной кладки, гипсокартона, бетона, а также применяется для ремонта старой стойкой окрашенной поверхности;
- краске можно придавать цвет путем компьютерной подборки колера при использовании колеровочного оборудования с применением рецептов и пигментов от DEUTEK SA;
- поставляется в следующих базах:
 - база P (белая);
 - база TR (прозрачная);
 - база GL (желтая).

2. Главные характеристики:

- очень легко наносится, характеризуется большой адгезией с основанием и высокой покрывающей способностью;
- пленка получается сплошной, равномерной, матовой, очень хорошо заполняет поры и является высокопроницаемой для водяного пара.

3. Технические характеристики:

| | |
|-----------------------|--|
| Внешний вид продукта: | полувязкая, однородная жидкость |
| Плотность | 1,57 ± 0,05 – база P 1,4 ± 0,05 – база TR 1,5 ± 0,05 – база GL |
| Сухой остаток | 62 ± 2 – база P 51 ± 2 – база TR 60 ± 2 – база GL |
| Внешний вид пленки | белая или в цвете, матовая |

4. Инструкция по применению.

Основные поверхности: все поверхности должны быть сухими и чистыми. Перед нанесением обязательно нужно закончить предварительные подготовительные работы (навесы, карнизы, гидроизоляция, водостоки, временные отводы воды, защитные пороги, чердачные перекрытия, кофры для электрических и газовых установок, тротуары). Перед использованием, содержимое емкости тщательно перемешать.

| № | Основная поверхность (основа) | Подготовка поверхности | Грунтовка поверхности | Слой 1 | Слой 2 |
|----|--|--|---|-----------------------------|----------------|
| 1. | Цементно-известковая штукатурка, кирпичная кладка, гипсокартон | Очищается от грязи и пыли. Новая штукатурка должна быть сухой (примерно 4 недели от окончания работ). В случае старых штукатурок отремонтированные участки также должны быть высушенными | - грунтовка с OSKAR AMORSA PERETE | Растворимость макс. 5% воды | неразбавленный |
| 2. | Старые минеральные штукатурки впитывающие и/или нестойкие основы | Очищается от грязи и пыли. | - грунтуется до насыщенности в двух слоях с грунтовкой OSKAR AMORSA PERETE в процессе влажный по влажному | Растворимость макс. 5% воды | неразбавленный |
| | Гипсовая | Очищается от грязи и пыли, а возможные | | Растворимость | неразбавленный |

| | | | | | |
|----|---|---|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 3. | штукатурка или штукатурка на основе гипса | поврежденные зоны ремонтируются тем же материалом, с которым осуществлялась перетирка. | - грунтовка с OSKAR AMORSA PERETE | макс. 5% воды | |
| 4. | Гипсокартонные листы | Очищается от грязи и пыли. | - грунтовка с OSKAR AMORSA PERETE | Растворимость макс. 5% воды | неразбавленный |
| 5. | Существующая глиняная штукатурка | Предварительно полностью устраняется путем смывания либо шабрения, а поврежденные зоны ремонтируются гипсом либо материалами из гипса | - грунтовка с OSKAR AMORSA PERETE | Растворимость макс. 5% воды | неразбавленный |
| 6. | Существующая известковая штукатурка | Предварительно полностью устраняется путем смывания либо шабрения, а поврежденные зоны ремонтируются гипсом либо материалами из гипса | - грунтовка с OSKAR AMORSA PERETE | Растворимость макс. 5% воды | неразбавленный |
| 7. | Существующая окраска из дисперсии | Очищается от грязи и пыли, а возможные поврежденные зоны заделываются гипсом либо материалами из гипса. | - | Растворимость макс. 5% воды | неразбавленный |
| 8. | Бетон | Очищается от грязи и пыли, обезжиривается масла опалубки | - грунтовка с OSKAR AMORSA PERETE | Растворимость макс. 5% воды | неразбавленный |

Примечание:

- наносится в неразбавленном виде либо в разбавленном виде с водой до макс. 1:4, в зависимости от характера впитываемости поверхностного слоя основы. Тестировать на мелких поверхностях. После грунтовки поверхность должно быть стойкой к царапинам; если данная характеристика не получена то следует нанести еще один слой; В случае поверхностей с большим контрастом либо с разными возможностями впитываемости (на той же поверхности скульптурного гипса либо строительного гипса, либо гипса размешанного с клеем) рекомендуется, как грунт использовать смесь 1 часть SPIRIT OF COLOR INTERIOR, 1 часть грунта (OSKAR AMORSA PERETE) и 1 часть воды;

5. Способ применения:

- материал наносится кистью, валиком или пульверизатором air-less . В случае применения пульверизатора air-less рекомендуется форсунка от 0,026 до 0,031 дюйма или от 0,66 до 0,79 мм, давление 160-180 бар и угол распыления от 40°-80°;
- для предотвращения появления наплывов и наложений следует наносить каждый слой краски по стыкам в один прием «мокрый по мокрому» (без перерыва);
- если после нанесения первого слоя краски будут производиться ремонтные работы, отремонтированные места будут хорошо отшлифованы, нанесена грунтовка, и будут окрашены по отдельности тем же инструментом, которым будет нанесена окраска по остальной поверхности, после чего в завершении будет нанесен слой краски по всей поверхности;
- не рекомендуется нанесение изделия местами, с целью осуществления исправлений и поправок на уже отштукатуренном участке, поскольку соответствующие зоны будут выделяться на общем фоне отделки;
- минимальная температура: + 5⁰С для подложки и окружающей среды, как при нанесении, так и во время процесса высыхания/укрепления;
- очищайте рабочие инструменты водой или водой с моющим средством сразу же после их использования.

6. Средний удельный расход:

- ровная поверхность – приблизительно 100 мл/м².
- среднезернистая поверхность – приблизительно 125 мл/м².
- крупнозернистая поверхность – приблизительно 140 мл/м².

Значение расхода получено при нанесении краски кистью или валиком.

Точное значение удельного расхода будет определен вследствие тестирования по месту работы.

Расход растет, возможно, даже вдвое, при нанесении краски на грубых и/или поглощаемых поверхностях с помощью валика. А также при пульверизации значения расхода растут приблизительно на 40% по отношению к нанесению краски с помощью валика.

7. Время высыхания: при 20°С и 65% относительной влажности воздуха;

- AMORSA PERETE: 1-3 часа;
- SPIRIT OF COLOR INTERIOR: 1-4 часа.

При низких температурах и/или при более высокой влажности воздуха, для высыхания необходимо более длительное время. Краску необходимо защитить от воды приблизительно 4-24 часа от нанесения (в зависимости от температуры).

8. Упаковка:

Герметически закрытые емкости из пластмассы из под 2,5л и 10л, соответственно маркированные.

9. Хранение: в сухом месте, при температуре от + 5° С до + 30° С.

10. Срок действия составляет 24 месяца с момента изготовления, при соблюдении условий упаковки и хранения.

11. УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ

Продукт должен быть эвакуирован в соответствии с предписаниями законодательства касательно метода эвакуации отходов. Отходы краски удаляются лишь в засохшем виде представляющие нетоксичные отходы, которые обрабатываются в соответствии с законодательством.

12. COV готовый к использованию

COV лимит ЕС г/л: категория A/a:75 (2007)/30(2010)

COV продукт, макс г/л: 20 продукт в готовом состоянии к использованию

COV продукт, макс г/л: 60 продукт в готовом состоянии к использованию